



Produktblad
dec-11

BÖ- Hydrauliskt Kalkbruk Grov och Fin

Användningsområden:

Används som mur och putsbruk på kulturhistoriska byggnader eller byggnader där endast kalkbruk använts.
Lämpligt som kalkfärgsunderlag.

Produktkvalitet

Hydrauliskt Kalkbruk är tillverkad av kända bindemedel.

Åtgång

Vid putsning 10 mm tjocklek är åtgången ca 18 kg / kvm.
Vid murning av halvstenstegel 70 kg/kvm

Förpackning / Lagring

Hydrauliskt Kalkbruk förpackas i papperssäcker om 25 kg / förp.
Förpackas även i storsäcker om 1000 kg.

Vi kan leverera Hydrauliskt Kalkbruk i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.

Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående.
Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

Tekniska Data

Bindemedel: Luftkalk samt hydraulisk Kalk

Ballast: Natursand

HK-Grov Sand 0 - 4 mm HK-Fin Sand 0 - 2 mm

Bruksanvisning

Hydrauliskt Kalkbruk blandas maskinellt i ca 4 - 10 minuter
Obs! ovanstående tid är beroende av blandarutförandet
(snabb el. långsamgående)

Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dyggen, håll bruket fuktigt i minst 3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning
Användning under + 5 grader rekommenderas ej.

**Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna.
Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.**

AB Bösarps Grus & Torrbruk, 274 93 SKURUP

Tele: 0411-406 55, Hemsida: www.bosarps-grus-torrbruk.se