



BÖSARPS

Produktblad
dec-11

BÖ- Cementbruk A, Anläggning

Användningsområden:

För murning av betongblock, natursten och glasbetongblock. Vid putsning som tunngrundningsbruk och som putsbruk och slamningsbruk då krav på mycket hög hållfasthet ställs samt som lagningsbruk på betong.

Produktkvalitet

Cementbruk A är tillverkad av kända bindemedel.

Åtgång

Vid murning av 20 cm betongblock är åtgången ca 50 kg / kvm.
Vid putsning 10 mm tjocklek är åtgången ca 18 kg / kvm.

Förpackning / Lagring

Cementbruk A förpackas i papperssäckar om 25 kg / förp.
Förpackas även i storsäckar om 1000 kg.
Vi kan leverera Cementbruk A i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.
Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående.
Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

Tekniska Data

Bindemedel: Cement Lågalkalisk
Ballast: Natursand
Grov Sand 0 - 4 mm Fin Sand 0 - 2 mm
Viktproportionering C 100/ 300
Murbruksklass: Murbruk A / Putsbruk A31
Vattenbehov ca 16 %

Bruksanvisning

Cementbruk A blandas maskinellt ca 5 minuter med ca 4 liter vatten pr / säck om 25 kg , vilket ger ca 14 liter färdigt bruk.

Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.
Förvattna ytan innan bruket appliceras.
Skydda ytan mot nederbörd de första dygnen, håll bruket fuktigt i minst 3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning
Skall gjutning ske under + 5 grader skall alltid vinteråtgärder utföras.

**Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna.
Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.**

AB Bösarps Grus & Torrbruk, 274 93 SKURUP
Tele: 0411-406 55, Hemsida: www.bosarps-grus-torrbruk.se