

Kalkbruk E Grov och Fin

Användningsområden

Används som mur och putsbruk på kulturhistoriska byggnader eller byggnader där endast kalkbruk använts.

Lämpligt som kalkfärgsunderlag.

Produktkvalitet

Kalkbruk E är tillverkad av kända bindemedel.

Åtgång

Vid putsning 10 mm tjocklek är åtgången ca 18 kg/kvm.

Vid murning av halvstenstegel 70 kg/kvm.

Förpackning/Lagring

Kalkbruk E förpackas i papperssäckar om 25 kg/förp.

Förpackas även i storsäckar om 1000 kg.

Vi kan leverera Kalkbruk E i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.

Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående.

Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

Tekniska Data

Bindemedel	Luftkalk
Ballast	Natursand
Kalkbruk E Grov	Sand 0–4 mm
Kalkbruk E Fin	Sand 0–2 mm

Bruksanvisning

Kalkbruk E blandas maskinellt i ca 4–10 minuter.

Obs! ovanstående tid är beroende av blandarutförandet (snabb eller långsamgående).

Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dygnet, håll bruket fuktigt i minst 3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning.

Skall putsning och murning ske under +5 grader skall alltid vinteråtgärder utföras.

Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna. Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.