



Produktblad
dec-11

BÖ- Hydrauliskt Kalkbruk Grund

Användningsområden:

Används som grundningsbruk före putsning med annat hydrauliskt kalkbruk eller kalkbruk E på kulturhistoriska byggnader där kalkbruk tidigare använts eller rekommenderas.

Produktkvalitet

Hydrauliskt Kalkbruk är tillverkad av kända bindemedel.

Åtgång

Vid grundning 3 mm tjocklek är åtgången ca 5 kg / kvm.

Förpackning / Lagring

Hydrauliskt Kalkbruk grund förpackas i papperssäckar om 25 kg / förp.

Förpackas även i storsäckar om 1000 kg.

Vi kan leverera Hydrauliskt Kalkbruk grund i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.

Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående.

Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

Tekniska Data

Bindemedel: Luftkalk samt hydraulisk Kalk

Ballast: Natursand

HK-Grund Sand 0 -2 mm

Bruksanvisning

Hydrauliskt Kalkbruk grund blandas maskinellt i ca 4 - 10 minuter

Obs! ovanstående tid är beroende av blandarutförandet

(snabb el.långsamgående)

Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dygnet, håll bruket fuktigt i minst

3 dygn, vädskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning

Användning under + 5 grader rekommenderas ej.

Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna.

Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.

AB Bösarps Grus & Torrbruk, 274 93 SKURUP

Tele: 0411-406 55, Hemsida: www.bosarps-grus-torrbruk.se