

## Läggingsbruk K25 och K35

### Användningsområden

Läggingsbruk använts vid läggning av keramiska plattor, betong- och natursten.

### Produktkvalitet

Läggingsbruk är tillverkad av kända bindemedel.

### Åtgång

Vid läggning av 50 cm tjocklek är åtgången ca 80 kg/kvm.

### Förpackning/Lagring

Läggingsbruk förpackas i papperssäckar om 25 kg/förp.

Förpackas även i storsäckar om 1000 kg.

Vi kan leverera Läggingsbruk i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.

Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående.

Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

### Tekniska Data

<b>Bindemedel</b>	Anläggning Cement
<b>Ballast</b>	Sand 0–4 mm
<b>Hållfasthet</b>	28 dygn K25 >25 Mpa K35 >35Mpa
<b>Vattenbehov</b>	ca 12 %

### Bruksanvisning

Läggingsbruk blandas maskinellt ca 5 minuter med ca 4 liter vatten per säck om 25 kg, vilket ger ca 14 liter färdigt bruk.

### Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dyggen, håll bruket fuktigt i minst 3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning.

Skall gjutning ske under +5 grader skall alltid vinteråtgärder utföras.

**Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna. Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.**