

Tunnputs C Fiberförstärkt

Användningsområden

Används som tunnputs där man önskar en mycket slät yta.

Putstjocklek max 5–7 mm.

Åtgång

Vid 5 mm tjocklek är åtgången ca 10 kg/kvm.

Förpackning/Lagring

Tunnputs förpackas i papperssäckar om 25 kg/förp.

Förpackas även i storsäckar om 1000 kg.

Vi kan leverera tunnputs i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.

Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående.

Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

Produktkvalitet

Bindemedel	Anläggning Cement Lågalkalisk
Ballast	Sand 0–1 mm
Tillsatsmedel	Luftporsbildare, konsistensgivare
Lufthalt	ca 20 %
Hållfasthet	M 1 28 dygn 1–2,5 Mpa
Fiberförstärkt	
Vattenbehov	ca 16 %

Bruksanvisning

Tunnputs blandas maskinellt ca 5 minuter med ca 3 liter vatten per säck om 25 kg, vilket ger ca 13 liter färdig puts.

Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dygna, håll bruket fuktigt i minst 3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning.

Skall putsning ske under +5 grader skall alltid vinteråtgärder utföras.

Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna. Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.