



Produktblad
dec-11

BÖ- Finputs

Användningsområden:

Används som tunnputs där man önskar en mycket slät yta.
Putstjocklek max 5 mm.

Produktkvalitet

Finputs är tillverkat av kända bindemedel.

Åtgång

Vid 5 mm tjocklek är åtgången ca 10 kg / kvm

Förpackning / Lagring

Finputs förpackas i papperssäckar om 25 kg / förp.

Förpackas även i storsäckar om 1000 kg.

Vi kan leverera Finputs i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.

Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående

Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan

uppskattas till ca 12 månader.

Tekniska Data

Bindemedel: Cement

Ballast: Sand 0 - 1 mm

Vattenbehov ca 16 %

Bruksanvisning

Finputs blandas maskinellt ca 5 minuter med ca 3 liter vatten pr/säck om 25 kg, vilket ger ca 13 liter färdig finputs.

Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dygnet, håll bruket fuktigt i minst

3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning

Skall putsning ske under + 5 grader skall alltid vinterätgärder utföras.

Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna.

Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.

AB Bösarps Grus & Torrbruk, 274 93 SKURUP

Tele: 0411-406 55, Hemsida: www.bosarps-grus-torrbruk.se