



Produktblad
dec-11

BÖ- Finbetong

Användningsområden:

Används vid de flesta gjutningsarbeten där skiktjockleken är från 20 mm

Produktkvalitet

Finbetong är tillverkat av kända bindemedel.

Åtgång

Vid 20 mm tjocklek är åtgången ca 40 kg / kvm

Förpackning / Lagring

Finbetong förpackas i papperssäckar om 25 kg / förp.

Förpackas även i storsäckar om 1000 kg.

Vi kan leverera Finbetong i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.

Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående

Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan

uppskattas till ca 12 månader.

Tekniska Data

Bindemedel: Cement

Ballast: Sand 0 - 4 mm

Tryckhållfasthet 28 dygn 40 Mpa

Vattenbehov ca 12 %

Bruksanvisning

Finbetong blandas maskinellt ca 5 minuter med ca 3 liter vatten pr/säck om 25 kg, vilket ger ca 13 liter färdig betong.

Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dygnen, håll bruket fuktigt i minst

3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning

Skall gjutning ske under + 5 grader skall alltid vinteråtgärder utföras.

**Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna.
Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar
begränsat till kvaliteten hos levererad vara.**

AB Bösarps Grus & Torrbruk, 274 93 SKURUP

Tele: 0411-406 55, Hemsida: www.bosarps-grus-torrbruk.se