

## Hydrauliskt Kalkbruk NHL 3,5 Grov 0–4mm

### Användningsområden

Används som mur och putsbruk på kulturhistoriska byggnader eller byggnader där endast kalkbruk använts.

Lämpligt som kalkfärgsunderlag.

### Produktkvalitet

Hydrauliskt Kalkbruk är tillverkad med NHL 3,5.

### Åtgång

Vid putsning 10 mm tjocklek är åtgången ca 18 kg/kvm.

Vid murning av halvstenstegel 70 kg/kvm.

Vid fogning med normafog 10x25 mm ca 15 kg/kvm.

### Förpackning/Lagring

Hydrauliskt Kalkbruk förpackas i papperssäckar om 25 kg/förp.

Förpackas även i storsäckar om 1000 kg.

Vi kan leverera Hydrauliskt Kalkbruk i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.

Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående.

Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

### Tekniska Data

<b>Bindemedel</b>	Hydrauliskt Kalkbruk NHL 3,5
<b>Ballast</b>	Sand 0–4 mm
<b>Tillsatser</b>	Luftporsbildar, konsistensgivare
<b>Lufthalt</b>	ca 20 %
<b>Tryckhållfasthetsklass</b>	Murbruksklass M1
<b>Tryckhållfasthet</b>	28 dygn 1–2,5 Mpa
<b>Vattenbehov</b>	ca 14–16 %

### Bruksanvisning

Hydrauliskt Kalkbruk blandas maskinellt i ca 4–10 minuter.

Obs! ovanstående tid är beroende av blandarutförandet (snabb eller långsamgående).

### Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dyggen, håll bruket fuktigt i minst 3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning.

Användning under +5 grader rekommenderas ej.

**Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna. Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.**