

## Säckskurningsbruk

### Användningsområden

Används som säckskurning på tegel.  
Ger en yta där 20–30 % av teglet syns. Kan även levereras i olika kulörer.

### Produktkvalitet

Säckskurningsbruk är tillverkat av kända bindemedel.

### Åtgång

Vid 2 mm tjocklek är åtgången ca 4 kg/kvm.

### Förpackning/Lagring

Säckskurningsbruk förpackas i papperssäcker om 25 kg/förp.

Förpackas även i storsäcker om 1000 kg.

Vi kan leverera säckskurning i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.

Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående.

Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

### Tekniska Data

<b>Bindemedel</b>	Cement & släckt teknisk kalk
<b>Ballast</b>	Sand 0–1 mm
<b>Tillsatsmedel</b>	Luftporsbildar, konsistensgivare
<b>Lufthalt</b>	ca 20 %
<b>Tryckhållfasthetsklass</b>	Murbruksklass M1
<b>Vattenbehov</b>	ca 16 %

### Bruksanvisning

Säckskurning blandas maskinellt ca 5 minuter med ca 3 liter vatten per säck om 25 kg, vilket ger ca 13 liter färdig finputs.

### Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dygnet, håll bruket fuktigt i minst 3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning.

Skall putsning ske under +5 grader skall alltid vinteråtgärder utföras.

*Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna. Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.*