



Produktblad
dec-11

BÖ- KCC Puts & Murbruk C

Användningsområden:

Används som grovputs, tjockputs, utstockning på vanligtvis tunngrundat underlag där normal hållfasthet önskas. Även lämpligt för murning där ingen högre hållfasthet önskas. Även för putsning av lättbetongblock

Produktkvalitet

KC-C Puts & Murbruk är tillverkat av kända bindemedel.

Åtgång

Vid putsning 10 mm tjocklek åtgår ca 20 kg / kvm.
Vid murning 1/2 stens vägg tjocklek åtgår ca 70 kg / kvm.

Förpackning / Lagring

KC-C Puts & Murbruk förpackas i papperssäcker om 25 kg / förp. Förpackas även i storsäcker om 1000 kg. Vi kan leverera putsbruket i storbehållare som rymmer upp till 10 ton. Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående. Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

Tekniska Data

Bindemedel: Kalk / Cement Lågalkalisk
Ballast: Sand 0-2mm
Viktproportionering 50 / 50 / 650
Vattenbehov ca 16 %

Bruksanvisning

KC-C Puts o Murbruk blandas maskinellt ca 10 minuter med ca 4 - 5 liter vatten pr/säck om 25 kg , vilket ger ca 16 liter färdigt bruk.

Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.
Förvattna ytan innan bruket appliceras.
Skydda ytan mot nederbörd de första dyggen, håll bruket fuktigt i minst 3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning
Skall putsning och murning ske under + 5 grader skall alltid vinteråtgärder utföras.

Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna. Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.

AB Bösarps Grus & Torrbruk, 274 93 SKURUP
Tele: 0411-406 55, Hemsida: www.bosarps-grus-torrbruk.se