



Produktblad  
dec-11

## **BÖ- Läggningsbruk K25 och K35**

### **Användningsområden:**

Läggningsbruk använts vid läggning av keramiska plattor, betong- och natursten.

### **Produktkvalitet**

Läggningsbruk är tillverkad av kända bindemedel.

### **Åtgång**

Vid läggning av 50 cm tjocklek är åtgången ca 80 kg / kvm.

### **Förpackning / Lagring**

Läggningsbruk förpackas i papperssäcker om 25 kg / förp.

Förpackas även i storsäcker om 1000 kg.

Vi kan leverera Läggningsbruk i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.

Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående.

Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

### **Tekniska Data**

Bindemedel: Cement

Ballast: Sand 0 - 4 mm

Vattenbehov ca 12 %

### **Bruksanvisning**

Läggningsbruk blandas maskinellt ca 5 minuter med ca 4 liter vatten pr / säck om 25 kg , vilket ger ca 14 liter färdigt bruk.

### **Pratiska tips**

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dygnet, håll bruket fuktigt i minst

3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning

Skall gjutning ske under + 5 grader skall alltid vinteråtgärder utföras.

**Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna.**

**Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.**

AB Bösarps Grus & Torrbruk, 274 93 SKURUP

Tele: 0411-406 55, Hemsida: [www.bosarps-grus-torrbruk.se](http://www.bosarps-grus-torrbruk.se)