

Elementfogbruk Anläggning K40

Användningsområden

En serie bruk avsedd att användas som kringgjutning och understoppningsbruk för pelare och andra prefabricerade betongelement samt som fyllningsbruk för betongkassetter.

Finns i olika betonghållfasthetsklasser och med frostskydd.

Produktkvalitet & specifikation K40

Bindemedel	Anläggnings Cement Lågalkalisk
Ballast	Sand 0–4 mm
Vattenbehov	ca 14 %
Rek tjocklek	>10 mm
Tryckhållfasthetsklass	C32/40
7 dygn	10MPa
28 dygn	20MPa
28 dygn	+20: >40MPa

Förpackning/Lagring

Elementfogbruk förpackas i papperssäckar om 25 kg/förp.

Förpackas även i storsäckar om 1000 kg.

Vi kan leverera Elementfogbruk i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.

Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående.

Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

Bruksanvisning

Elementfogbruk blandas maskinellt ca 5 minuter med ca 4 liter vatten per säck om 25 kg, vilket ger ca 14 liter färdigt bruk.

Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dygnet, håll bruket fuktigt i minst 3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning.

Skall gjutning ske under +5 grader skall alltid vinteråtgärder utföras.

Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna. Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.