



Produktblad
dec-11

BÖ- BMA Murbruk A

Användningsområden:

Murning av tegel ,kalksandsten,betongblock,lättklinkerblock då krav på mycket hög hållfasthet ställs samt vid grovgrundning och slamning.

Produktkvalitet

Bösarps Murbruk A är tillverkat av typgodkänt bindemedel

Åtgång

Vid tegelmurning 1/2-stens vägg tjocklek åtgår ca 70 kg / kvm.

Vid putsning 10 mm tjocklek åtgår ca 18 kg / kvm

Förpackning / Lagring

Bösarp BMB murbruk A förpackas i papperssäckar om 25 kg / förp.

Förpackas även i storsäckar om 1000 kg.

Vi levererar även bruket i storbehållare som rymmer upp till 10 ton kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående. Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

Tekniska Data

Bindemedel: Murcement A

Ballast: Sand 0 - 2 mm

Viktproportionering 100 / 300

Murbruksklass : Murbruk A / Putsbruk A31

Tryckhållfasthet 28 dygn 4 Mpa

Vatten behov ca 16 %

Bruksanvisning

Bösarp murbruk A blandas maskinellt ca 10 minuter med 4 liter vatten per/säck om 25 kg, vilket ger ca 16 liter färdigt bruk.

Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dyggen, håll bruket fuktigt i minst

3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning

Skall putsning och murning ske under + 5 grader skall alltid vinteråtgärder utföras.

Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna.

Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.

AB Bösarps Grus & Torrbruk, 274 93 SKURUP

Tele: 0411-406 55, Hemsida: www.bosarps-grus-torrbruk.se