

Signalbruk A grundning

Användningsområden

Tunngrundningsbruk för tegel, lättklinkerbetong, lättbetong, natursten och betong såväl inom som utomhus.

Produktkvalitet

Signalbruk A grundning är tillverkad av kända bindemedel.

Åtgång

Vid grundning 3 mm tjocklek är åtgången ca 5 kg/kvm.

Förpackning/Lagring

Signalbruk A grundning förpackas i papperssäckar om 25 kg/förp.

Förpackas även i storsäckar om 1000 kg.

Vi kan leverera Signalbruk A grundning i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.

Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående.

Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

Tekniska Data

Bindemedel	Anläggningcement lågalkalisk
Ballast	Natursand sand 0-2 mm
Tillsatsmedel	Luftporsbildare, konsistensgivare
Lufthalt	ca 20 %
Vattenbehov	ca 16 %

Bruksanvisning

Signalbruk A grundning blandas maskinellt i ca 4-10 minuter.

Obs! ovanstående tid är beroende av blandarutförandet (snabb eller långsamgående).

Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dygna, håll bruket fuktigt i minst 3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning.

Skall grundning ske under +5 grader skall alltid vinteråtgärder utföras.

Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna. Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.