

---

## Hydrauliskt Kalkbruk NHL 3,5

---

### Användningsområden

Används som fogning på kulturbyggnader eller där lägre hållfasthet önskas.

Även lämpligt för murning där inget behov av högre hållfasthet i konstruktionen.

### Åtgång

Vid murning 1/2 stens väggtjocklek åtgår ca 70 kg/kvm.

Normal omfogning ca 15 kg/kvm.

### Förpackning/Lagring

Förpackas i 25 kg säck, storsäckar om 1000 kg.

Vi kan leverera fogbruket i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.

Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående.

Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

### Tekniska Data

<b>Bindemedel</b>	Hydrauliskt Kalkbruk NHL 3,5
<b>Ballast</b>	Sand 0–3 mm
<b>Tillsatser</b>	Luftporsbildare, konsistensgivare
<b>Lufthalt</b>	ca 20 %
<b>Tryckhållfasthetsklass</b>	Murbruksklass M1
<b>Tryckhållfasthet</b>	28 dygn 1–2,5 Mpa
<b>Vattenbehov</b>	ca 14–16 %

### Bruksanvisning

Mur & Fogbruk blandas maskinellt ca 10 minuter med ca 3–4 liter vatten per säck om 25 kg, vilket ger ca 16 liter färdigt bruk.

### Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dygnet, håll bruket fuktigt i minst 3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning.

Fogning och murning under +5 rekommenderas ej.

*Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna. Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.*