

KC-B Mur & Putsbruk

Användningsområden

Murning av tegel, kalksandsten, betongblock, lättklinkerblock samt vid grovgrundning, slamning, grovputs/utstockning.

Även för putsning av lättbetongblock.

Åtgång

Vid tegelmurning 1/2-stens vägg tjocklek åtgår ca 70 kg/kvm.

Vid putsning 10 mm tjocklek åtgår ca 18 kg/kvm.

Förpackning/Lagring

KC-B Mur & Putsbruk förpackas i papperssäcker om 25 kg/förp.

Förpackas även i storsäcker om 1000 kg.

Vi levererar även bruket i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.

Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående.

Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

Produktkvalitet

Bindemedel	Anläggning cement lågalkalisk/Luftkalk
Ballast	Sand 0–2 mm
Tillsatsmedel	Luftporsbildare, konsistensgivare
Lufthalt	ca 20 %
Viktprportionering	35/65/550
Murbruksklass	M 2,5
Tryckhållfasthet	28 dygn 2,5–4 Mpa
Vattenbehov	ca 16 %

Bruksanvisning

KC-B Mur & Putsbruk blandas maskinellt ca 10 minuter med ca 4 liter vatten per säck om 25 kg, vilket ger ca 16 liter färdigt bruk.

Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dygnet, håll bruket fuktigt i minst 3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning.

Skall putsning och murning ske under +5 grader skall alltid vinteråtgärder utföras.

Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna. Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.