

## Hydrauliskt Kalkbruk Grund

### Användningsområden

Används som grundningsbruk före putsning med annat hydrauliskt kalkbruk eller kalkbruk E på kulturhistoriska byggnader där kalkbruk tidigare använts eller rekommenderas.

### Åtgång

Vid grundning 3 mm tjocklek är åtgången ca 5 kg/kvm.

### Förpackning/Lagring

Hydrauliskt Kalkbruk grund förpackas i papperssäckar om 25 kg/förp.

Förpackas även i storsäckar om 1000 kg.

Vi kan leverera Hydrauliskt Kalkbruk grund i storbehållare som rymmer upp till 10 ton.

Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående.

Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

### Produktkvalitet

<b>Bindemedel</b>	Hydraulisk Kalk NHL 3,5
<b>Ballast</b>	Natursand 0–2 mm
<b>Tillsatsmedel</b>	Luftporsbildare, konsistensgivare
<b>Lufthalt</b>	ca 20 %

### Bruksanvisning

Hydrauliskt Kalkbruk grund blandas maskinellt i ca 4–10 minuter.

Obs! ovanstående tid är beroende av blandarutförandet (snabb eller långsamgående).

### Pratiska tips

Blandat bruk bör användas inom två timmar.

Förvattna ytan innan bruket appliceras.

Skydda ytan mot nederbörd de första dygnet, håll bruket fuktigt i minst 3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning.

Användning under +5 grader rekommenderas ej.

***Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna. Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.***